












1/1	Категория	1K Акрилен грунд			
	№ ТК	NO-21-12	№	000024104	
	№ ИЛБ	SDS_NO_2_03	Дата на актуализация	12.05.2019	

# MICRO FILLER P10

## Елиминатор на микро отвори

Характеристики	Тип пълнител: <b>Микросфери</b>	<b>Описание:</b> MICRO FILLER P10 е еднокомпонентен продукт, който позволява бързо запълване на малки дупки и драскотини след шлайфане на полиестерни китове и акрилни грундове. Продуктът се нанася ръчно с гъба или микрофибър. Правилно приложен Micro Filler предотвратява допускането на грешки при нанасяне на акрилен грунд. Първоначалната подготовка на повърхността с MICRO FILLER P10 намалява абсорбцията на акрилни грундове от китовите, повишава неговата ефективност и намалява консумацията на грундове.				
	Тип грунд <b>Запълващ, за ръчно нанасяне</b>					
	<b>Цвят</b>					
	<b>Графитен</b>					
Подготовка на повърхността	Общо правило: Обезмасляване Обезпрашаване	Преди шлайфане обезмаслете повърхността с антисил PLUS 780. След шлайфането, обезпрашете и отново обезмаслете повърхността с антисил PLUS 780.				
	Полиестерни китове	За запълваща версия: шлайфане на сухо до окончателно изравняване на повърхността с P240 - P280				
	Акрилни грундове	Шлайфане на сухо до окончателно изравняване на повърхността с P320 – P400				
Смесване		Продуктът е еднокомпонентен. Готов за употреба.	ЛОС II/Б/в гранична ст/ст *	540 g/l		
			Реални ЛОС	360 g/l		
* за готова за нанасяне смес съгласно директива ЕС 2004/42/СЕ						
Нанасяне			Подгответе повърхността съгласно препоръките. Внимателно обезпрашете и обезмаслете с антисил PLUS 780.			
			Разклатете добре преди употреба. Изстискайте малко количество от продукта.			
			Нанесете тънък слой от продукта, който да запълни дефектите в ремонтаната зона. За нанасяне използвайте микрофибърна или хартиена кърпа, или гъба. Отстранете излишъка веднага с микрофибър или гъба.			
			При ремонт на по-големи площи може да се наложи многократно прилагане. Когато продуктът е нанесен правилно, не се изисква шлайфане преди полагане на следващите слоеве.			
Втвърдяване		Готов за шлайфане	20°C	60°C		Разстояние: 50 - 60 cm Мак.темп.: 55 - 60°C
			10 ÷ 15 мин.	5 мин.		
Шлайфане		При необходимост: финашно шлайфане на MICRO FILLER P10  <b>P400-500</b>				
Бележки		Използвайте лични предпазни средства.	Запознайте се с ИЛБ на продукта. Продукт за професионална употреба.			Срок на годност
						12 месеца /20°C