


УНИВЕРСАЛЕН КИТ UNI

СВОЙСТВА		
<p>Универсален Кит Uni – запълващ кит за нанасяне с шпакла. Относително твърдата и не много голяма еластичност не позволява обработка на много големи повърхности. Препоръчва се за машинно шлайфане. Отличен кит за малки ремонти. Има много добро сцепление с различни по вид основи с изключение на галванизирани повърхности.</p>		
ОСНОВИ		
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново като използвате антисил PLUS 780	
Стомана	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново	
Алуминий	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново,	
Двукомпонентни акрилни грундове	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете	
Стара боя	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете	
ВНИМАНИЕ!		
<p>Полиестерният кит да не се нанася директно върху реактивен грунд или едно компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.</p>		
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ		
	<p>Кит UNI Втвърдител</p>	<p>100 гр. 2-3 гр.</p>
Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя		
4÷6 мин. при 20°C		
Време за втвърдяване		
<p>20÷30 мин. при температура 20°C Загряване до 60°C за период от 10 мин. ще намали времето за втвърдяване.</p>		
Върху полиестерният кит може да се нанася		
Полиестерен кит FINISH, SPRAY(течен кит), акрилни грундове, епоксиден грунд.		

NOVOL

Техническа карта LT-01-01

УНИВЕРСАЛЕН КИТ UNI

НАЧИН НА РАБОТА		
Полиестерният кит да НЕ се нанася при температури под +10°C		
	Шлайфане и почистване на повърхността.	
	Обезмасляване с PLUS 780	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит UNI : 100 гр. - Втвърдител : 2÷3 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес. Време за работа с готовата смес: 4 до 6 мин. при 20°C	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 3 мм.	
	Да се изчака от 20 до 30 минути (при 20°C)	
	Шлайфане :грубо	Шлайфане: Fino
	P80 - P120	P120 - P240
ЦВЯТ		
Бежов		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ		
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: Б/б) е 250 g/l ЛОС=90 g/l		
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ		
Акрилен разрежител THIN850 или NC разрежител.		
СЪХРАНЕНИЕ		
Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.		
СРОК НА ГОДНОСТ		
Кит UNI	24 месеца при 20°C	
Втвърдител	18 месеца при 20°C	
БЕЗОПАСНОСТ		
Виж Информационният лист за безопасност.		
БЕЛЕЖКА		
Продукта е само за професионална употреба. Опаковка: 0,250 кг. ; 0,500 кг.;0,750 кг. ; 1,0 кг.;2,0 кг.		