

ОЛЕКОТЕН КИТ MULTILIGHT

СВОЙСТВА	
<p><i>MULTILIGHT</i> – мултифункционален олекотен полиестерен кит - може да се използва като запълващ и финишен кит. Китът съдържа специални пълнители, които намаляват с 40% относителното му тегло в сравнение със стандартните китове. Допълнителни характеристики: след нанасяне, китът оставя гладка повърхност, много лесен за обработка.</p>	
ОСНОВИ	
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново като използвате антисил PLUS 780
Стомана	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново
Галванизирани повърхности	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново
Алуминий	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново
Двукомпонентни акрилни грундове	обезмаслете, шкурене на сухо P220 – P280 и обезмаслете, обезпрашете
Стара боя	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново
ВНИМАНИЕ!	
<p>Да не се нанася директно върху реактивен грунд(wash primer) или едно компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.</p>	
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ	
	<p>Кит Втвърдител</p> <p>100 гр. 2-3 гр.</p>
Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя	
3 ÷ 6 мин. при 20°C	
Време за втвърдяване	
<p>20 ÷ 30 мин. при температура 20°C Загриване до 60°C за период от 10 мин. ще намали времето за втвърдяване.</p>	
Върху полиестерният кит може да се нанася	
фин кит(Finish), SPRAY(мечен кит), акрилни грундове.	

ОЛЕКОТЕН КИТ MULTILIGHT

НАЧИН НА РАБОТА		
Полиестерният кит да НЕ се нанася при температури под +10°C		
	Шлифоване и почистване на повърхността.	
	Обезмасляване с PLUS 780	
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит MULTILIGHT: 100 гр. - Втвърдител : 2÷3 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес.	
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 5 мм.	
	Да се изчака от 20 до 30 минути (при 20°C)	
	Шлайфане :грубо	Шлайфане :фино
	P80 – P120	P120 – P240
ЦВЯТ		
Бял		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ		
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: Б/6) е 250 g/l ЛОС=90 g/l		
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ		
Разредител за нитроцелулозни продукти THIN 880 или ацетон.		
СЪХРАНЕНИЕ		
Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.		
СРОК НА ГОДНОСТ		
Кит MULTILIGHT	12 месеца при 20°C	
Втвърдител	18 месеца при 20°C	
БЕЗОПАСНОСТ		
Виж Информационният лист за безопасност.		
БЕЛЕЖКА		
Продукта е само за професионална употреба. Опаковка: 1,00 л.		