



NOVOL

Техническа карта LT-01-08

КИТ СЪС СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА FIBER

СВОЙСТВА		
<p>FIBER – усилен със стъклени влакна кит. Високото съдържание на дълги стъклени нишки осигурява висока механическа устойчивост и отлични запълващи свойства на кита при ремонта на неравности и отвори по повърхността. Кит FIBRO е твърд кит с ниска еластичност, което го прави подходящ за ремонт на малки участъци от повърхността.</p>		
ОСНОВИ		
Полиестерни ламинати	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново като използвате антисил PLUS 780	
Стомана	обезмаслете, шкурене на сухо с P80 – P120, обезпрашете и обезмаслете отново	
Алуминий	обезмаслете, матиране със скоч брайт (Scotch Brite), обезпрашете и обезмаслете отново	
Двукомпонентни акрилни грундове	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново	
Стара боя	обезмаслете, шкурене на сухо с P220 – P280, обезпрашете и обезмаслете отново	
ВНИМАНИЕ!		
<p>Да не се нанася директно върху реактивен грунд или едно компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.</p>		
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ		
	<p>Кит Втвърдител</p>	<p>100 гр. 2-3 гр.</p>
Време за нанасяне от момента на смесване с втвърдителя		
<p>4÷8 мин. при 20°C</p>		
Време за втвърдяване		
<p>20÷30 мин. при температура 20°C Загряване до 60°C за период от 10 мин. ще намали времето за втвърдяване.</p>		
Върху полиестерният кит може да се нанася		
<p>Полиестерни китове, SPRAY(течен кит),акрилни грундове.</p>		

КИТ СЪС СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА FIBER

НАЧИН НА РАБОТА	
Полиестерният кит да НЕ се нанася при температури под +10°C	
	Шлифование и почистване на повърхността.
	Обезмасляване с PLUS 780
	Да се спазва пропорцията при смесване: - Кит Fiber: 100 гр. - Втвърдител : 2÷3 гр. Смесете компонентите до получаване на еднородна по цвят смес.
	Нанесете със шпакла слой с дебелина не повече от 5 мм.
	Да се изчака от 20 до 30 минути (при 20°C)
	Шлайфане :грубо
	P80 – P120
ЦВЯТ	
Маслинен	
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ	
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: Б/б) е 250 g/l ЛОС= 90 g/l	
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ	
Акрилен THIN850 или NC разрежител.	
СЪХРАНЕНИЕ	
Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.	
СРОК НА ГОДНОСТ	
Кит FIBER	24 месеца при 20°C
Втвърдител	18 месеца при 20°C
БЕЗОПАСНОСТ	
Виж Информационният лист за безопасност.	
БЕЛЕЖКА	
Продукта е само за професионална употреба. Опаковка: 0,200 кг. ; 0,600 кг.;1,8 кг.	